

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 35-83135H-12-03-2015
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 35-83135H-GAB 0 Type 16-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
 DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
6a: Harmoniseret standard: 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 50-80 30-50 15-40 4-10	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %	4-10	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-180 DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min5,0}$ (5,2) DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum		V_{min1} DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min72} DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{max93} DS/EN 12697-8	3
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR} DS/EN 12697-8	3
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$ DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber
5:	Friktion.	10:	

gældende fra:
12-03-2015

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 15

DOP nr. 35-83135H-12-03-2015

vare nr. 35-83135H-GAB 0 Type 16-70/100

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	90-100	[%]
5,6 mm	50-80	[%]
2 mm	30-50	[%]
0,5 mm	15-40	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	120-180
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin5,0</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin1</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax5,5</i>
Bitumenfyldning, minimum	<i>VFBmin72</i>
Bitumenfyldning, maximum	<i>VFBmax93</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk