

# Ydeevnedeklaration



<b>NO: Ydeevnedeklaration nr:</b>	34-58210-22-09-2021
<b>1: Varetypens unikke identifikationsnr:</b>	34-58210-SMA 6+8 SRS belyst-40/60
<b>2: Byggevaretype og anvendelse:</b>	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
<b>3: Producent:</b>	<b>4: Bemyndiget:</b>
Colas Danmark A/S	ikke relevant
Fabriksparken 40	2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98	Mail: Colas@colas.dk
<b>5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)</b>	System 2+
<b>6a: Harmoniseret standard:</b>	DS/EN 13108-5:2006
	Det norske veritas
	1162
<b>Notificeret organ:</b>	DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 70-90  15-30 10-25 6-12	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %	6-12	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-180	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min6,5}$	1,2,3,4,5,6,9
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	3,9
Minimum Hulrum		$V_{min4}$	1,2,3,4,5,9
Maximum Hulrum		$V_{max9}$	1,2,3,4,5,9
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{minNR}$	3,9
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{maxNR}$	3,9
Bitumenafløb		$D_{NR}$	4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	1,9
Modstand mod pigdækslitage		$Abr_{ANR}$	6,9
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	3,9
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	7,9
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	Støj absorption

gældende fra:

22-09-2021

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

*Martin Korggaard*

Laboratoriefchef

\*ved stendensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>



År: 21

DOP nr. 34-58210-22-09-2021

vare nr. 34-58210-SMA 6+8 SRS belyst-40/60

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-5:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	70-90	[%]
2 mm	15-30	[%]
0,5 mm	10-25	[%]
0,063 mm	6-12	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C	120-180
Bindemiddelindhold min.*	<i>Bmin6,5</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin4</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax9</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)

\*ved stændensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>