

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 11-30253H-08-11-2021
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 11-30253H-KBL 11-160/220
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
Notificeret organ: 1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 55-85 30-45 15-30 4-10	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %		
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-170 DS/EN 12697-13	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min4,8}$ DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6,9
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3,9
Minimum Hulrum		$V_{min0,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min75} DS/EN 12697-8	3,9
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{max97} DS/EN 12697-8	3,9
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR} DS/EN 12697-8	3,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{80}$ DS/EN 12697-12	1,9
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6,9
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3,9
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7,9
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	

gældende fra:

08-11-2021

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Kørsgaard

Laboratoriechef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



Ar: 21

DOP nr. 11-30253H-08-11-2021

vare nr. 11-30253H-KBL 11-160/220

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

16 mm	100-100	[%]
11,2 mm	90-100	[%]
8 mm	55-85	[%]
2 mm	30-45	[%]
0,5 mm	15-30	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-170

Bindemiddelindhold min.* *Bmin4,8*

Minimum Hulrum *Vmin0,5*

Maximum Hulrum *Vmax5,5*

Bitumenfyldning, minimum *VFBmin75*

Bitumenfyldning, maximum *VFBmax97*

Vandfølsomhed *ITSR80*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³