

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 11-51212E-22-08-2018
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 11-51212E-SMA 6+-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-5:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 80-94 20-40 5-14	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %		
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-180 DS/EN 12697-13	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min5,0}$ DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6,9
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3,9
Minimum Hulrum		$V_{min1,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9
Maximum Hulrum		V_{max8} DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{minNR} DS/EN 12697-8	3,9
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR} DS/EN 12697-8	3,9
Bitumenafløb		D_{NR} DS/EN 12697-18	4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$ DS/EN 12697-12	1,9
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6,9
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3,9
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7,9
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	Støj absorption

gældende fra:

22-08-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 18

DOP nr. 11-51212E-22-08-2018

vare nr. 11-51212E-SMA 6+-70/100

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-5:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	80-94	[%]
2 mm	20-40	[%]
0,063 mm	5-14	[%]

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-180

Bindemiddelindhold min.* *Bmin5,0*

Minimum Hulrum *Vmin1,5*

Maximum Hulrum *Vmax8*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stændensitet på 2,65 Mg/m³